

TABELLER

TABELL

Dielektrikum	ϵ_r
bakelitt	3,5
ebonitt	2,8
glass	6,9
gummi	3
olje	3
papir	3,4
parafin	2
porselen	3,1
plast	2,2
luft	1

TABELL

Bløttstål Dynamoblikk
med 1 % silisium med 4 % silisium

I	II	III	IV	V
B	H	μ_r	H	μ_r
(T)	(A/m)		(A/m)	
0,4	105	3032	80	3979
0,5	125	3183	90	4421
0,6	160	2984	120	3979
0,7	190	2932	145	3842
0,8	225	2830	170	3745
0,9	270	2652	210	3411
1,0	350	2274	280	2842
1,1	480	1824	410	2135
1,2	640	1492	670	1425
1,3	880	1175	1030	1004
1,4	1270	877	1770	629
1,5	2200	542	3300	362
1,6	3770	337	6100	208
1,7	6720	201	12300	110
1,8	11400	126	16250	88,3
1,9	17900	84,4	27200	55,6
2,0	27500	57,9	48500	32,8